

KROY 5027 Filler wet on wet

KROY 5027 Filler wet on wet

2х-компонентный грунт применяется для грунтования как новых, так и ремонтных деталей кузова методом «мокрый по мокрому». Грунт очень экономичен в использовании, не требует шлифовки, может быть окрашен любыми 2К базовыми эмалями. Обладает высокой тиксотропностью.

Характеристика

Плотность при 20°C – 1,55 кг/л
Цвет: серый, белый, чёрный

Отличное нанесение
Быстро сохнет

Сопутствующие продукты

KROY W-31 Hardener for wet on wet filler - 2К Отвердитель
KROY 5081 Thinner Universal - Универсальный разбавитель

Использование и безопасность

Только для профессионального использования. Вся информация, содержащаяся в данном издании, основана на опыте и знаниях производителя. Рекомендовано использовать данную техническую информацию для достижения качественного результата. При использовании необходимо обеспечить безопасность труда. Избегать попадания на кожу и в глаза. Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Подготовка и очистка поверхности

Подложка: полимеризовавшиеся ремонтные и заводские покрытия, протравливающий грунт, катафорезные покрытия и металлы (сталь), полиэфирные шпатлевки и стеклопластики.

Подготовка поверхности:

1. Очистить поверхность.
2. Обезжирить.
3. Легкая шлифовка (сухое P400-P600) или матирование.
4. Очистить поверхность.
5. Обеспылить.

VOC для смеси не более 540 г/л

Соотношение	Жизнеспособность смеси	Вязкость	Нанесение	Сушка	
KROY 5027 Filler wet on wet/ KROY W-31 Hardener for wet on wet filler 3:1 по объему 100:20,5 по весу KROY 5081 Thinner Universal 10-20% по объему	при 20°C 1 час	16-18 секунд при 20°C FORD 4	1,3-1,4 мм обычный пистолет 2-2,5 bar давление 1-2 количество слоев 25-30 мкм/слой толщина сухой пленки 12 м²/л укрывистость	между слоями необходимо выдержать 5 -15 минут при 20 °C	максимальная межслойная сушка 3 часа при 20 °C

Примечания

- Не использовать активированный грунт по истечении времени жизнеспособности, не разбавлять загустевший материал.
- Не смешивать активированный материал с неактивированным.
- Не превышать рекомендуемой толщины покрытия.
- Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала.
- Плотнo закрывать емкости с материалами.

Хранение

Хранить в вентилируемом помещении при температуре от +5 °C до +30 °C, не подвергать замораживанию и воздействию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок в закрытой оригинальной упаковке - 18 месяцев с даты изготовления.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. Любое лицо, использующее этот продукт, не руководствуясь данной технической документацией, осуществляет это под свою ответственность. При этом компания производитель не отвечает за действительность продукта и за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения. Толщина пленки, температура сушки и влажность помещения могут повлиять на время высыхания продукта. Компания производитель постоянно совершенствует свои продукты и их технические характеристики.