

5061 KROYCOLOUR 3:1
5061 KROYCOLOUR 3:1

2х-компонентная акриловая автоэмаль, изготовленная на основе высококачественных акриловых смол. Обладает отличными декоративными свойствами, прочностью, эластичностью и оптимальной укрывистостью. Быстро сохнет. Проста и экономична в нанесении и использовании, легко полируется, сохраняет первоначальный цвет и блеск в течение длительного периода. Обладает высокой устойчивостью к химическим и атмосферным воздействиям.

Характеристика

Плотность при 20 °С: 1 - 1,3 кг/л

Цвет – белый (LADA 201, LADA 202), черный (LADA 601)

Хорошая химическая и механическая стойкость

Легкость полировки

Сопутствующие продукты
KROY H512 2K Hardener - 2K Отвердитель

KROY 5081 Thinner Universal - Универсальный разбавитель

KROY S5-E 2K Hardener Fast - 2K Отвердитель быстрый

Использование и безопасность

Только для профессионального использования. Вся информация, содержащаяся в данном издании, основана на опыте и знаниях производителя. Рекомендовано использовать данную техническую информацию для достижения качественного результата. При использовании необходимо обеспечить безопасность труда. Избегать попадания на кожу и в глаза. Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.








Подготовка и очистка поверхности

Подложка: заводские или полимеризовавшиеся ремонтные покрытия; поверхности с нанесенным грунтовочным покрытием.

- заводские или полимеризовавшиеся ремонтные покрытия должны быть очищены, отшлифованы и обезжирены;
- поверхности с нанесенным грунтовочным покрытием должны быть сухими и обработанными липкой салфеткой.

После шлифования необходимо удалить с поверхности все загрязнения, в том числе продукты шлифования. Перед грунтованием необходимо обезжирить поверхность.

VOC для смеси 500-550 г/л

Соотношение	Жизнеспособность смеси	Вязкость	Нанесение	Сушка		
						
5061 KROYCOLOUR/ KROY H512 2K Hardener или KROY S5-E 2K Hardener Fast по объему 3:1 KROY 5081 Thinner Universal по объему 0-20%	2 часа при 20 °С	18-22 секунд при 20°С FORD 4	1,3 – 1,5 мм обычный пистолет 3,5 – 4 bar давление 2 - количество слоев 25–30 микрон толщина сухой пленки 8-9 м ² /л укрывистость	между слоями необходимо выдержать не менее 10 минут	монтажная прочность при 20 °С 5 часов при 60 °С 35 минут время до полного высыхания 24 часа	15-20 минут Пользоваться рекомендацией производителя оборудования.

Примечания

- Компоненты акриловой эмали вступают в реакцию с влагой. Оборудование должно быть абсолютно сухим.
- Плотно закрывайте емкость после использования.
- Не используйте при относительной влажности выше 70%.
- Не рекомендуется использовать при температуре ниже + 10 °С. При низких температурах сушить в покрасочной камере.

Хранение

Хранить продукт в проветриваемом помещении вдали от прямого воздействия солнечных лучей, при температуре от + 5°С до + 30°С. Гарантийный срок в закрытой оригинальной упаковке - 24 месяца с даты изготовления.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. Любое лицо, использующее этот продукт, не руководствуясь данной технической документацией, осуществляет это под свою ответственность. При этом компания производитель не отвечает за действенность продукта и за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения. Толщина пленки, температура сушки и влажность помещения могут повлиять на время высыхания продукта. Компания производитель постоянно совершенствует свои продукты и их технические характеристики.