



BUMPER COLOR

D12VERSION: 030404
Page: 1/2



PLASTIC COVERING

ОПИСАНИЕ

BUMPER COLOR – гибкое покрытие для кузовных работ, особенно подходящее для бамперов. BUMPER COLOR – многоцелевой продукт, который может использоваться и как прекрасное финишное покрытие для пластиков, и как праймер для пластиков. Когда BUMPER COLOR используется как финишное покрытие, он дает структуру и вид, очень схожие с такими же на новом бампере. Можно получать текстуру разного вида, варьируя диаметр сопла, давление и дистанцию нанесения и количество растворителя. BUMPER COLOR обладает прекрасной прилипаемостью и может использоваться, как праймер для бамперов, которые предстоит окрашивать. BUMPER COLOR может использоваться как база для повышения адгезии при нанесении полиэфирной шпатлевки. В этом случае, для получения более ровной поверхности, следует разбавить BUMPER COLOR растворителем SO-72 фирмы ROBERLO.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







Состав:	Акриловые резины	
Цвет:	Серый, черный, антрацит, белый	
Удельный вес:	1,1 кг/л при 20°C	серый, антрацит, черный
	1,2 кг/л при 20°C	белый
Толщина слоя:	80-100 микрон	2 слоя
Укрывистость:	5-6 м ² /л	
Вос:	506 г/л	серый, антрацит, черный
	496 г/л	белый
Содержание твердых частиц:	56 %	серый, антрацит, черный
	59 %	белый

Процесс		Краски	Шпатлевки	Пластик
	HIGHER THAN P240	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓




СМЕШИВАНИЕ





Bumper color	A + C	Texture
S072	0 %	Thickness
	10-20 %	Flat
	40 %	Primer

НАНЕСЕНИЕ

	 mm	 bar	 cm		
	1,7-1,9	3-3,5	15 - 20	1-2	5'

ВРЕМЯ СУШКИ

	 cm	
1'	30	1-2

			
20°C	10'	20'	1ч

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкции на этикетке. Для получения подробной информации следует обратиться к Листам Безопасности SDS 808/EN и SDS 819/EN. Отвечает требованиям Национальных Нормативных Документов в области Охраны Труда.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, избегая воздействия солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в оригинальной герметично закрытой упаковке при температуре воздуха 5...30°C – один год.

ГАРАНТИЯ

В закрытой упаковке один год с даты изготовления