



ISOLCAR

C13

VERSION: 031205
Page: 1/2

1K PRIMER FILLER

ОПИСАНИЕ

ISOLCAR– 1K грунт-наполнитель для кузовного ремонта а/м. Его основные отличительные черты – быстрая сушка и высокие выравнивающие свойства. Благодаря высокой скорости сушки, ISOLCAR – наиболее подходящий продукт, когда требуется сократить время ремонта. ISOLCAR обладает прекрасными выравнивающими свойствами и создает великолепную базу для получения прекрасного конечного результата без абсорбции краски. На грунт может быть нанесена любая краска, особенно акриловые-полиуретановые эмали.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:	Нитросинтетические компоненты	
Цвет:	Серый	
Удельный вес:	1,3 кг/л при 20°C	
Толщина покрытия:	90 микрон	2 слоя
Вос:	535 г/л	Isolcar
	650 г/л	Mixing application
Сухой остаток:	45%	Mixing application
Укрывистость:	9-10 м ² /л	90 микрон

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Процесс		шпатлевки	Краски	Катафорезные грунты
	P240	3	3	3
	DA93	3	3	3






СМЕШИВАНИЕ

Isolcar	A + C	
S072	100:50-70 volume	2:1
	100:33 weight	







НАНЕСЕНИЕ

	mm	bar	cm			
	1,5-1,7	3-3,5	15-20	2		
	1,5-1,7	2	10	2		
HVLP						5' 20°C

ВРЕМЯ СУШКИ

				
20°C	5'	15'	1ч	1ч

ШЛИФОВКА

					
НАЧАЛО	P360	P360	INITIAL	P600	P600
ОКОНЧАНИЕ	P400	P400	FINAL	P800	P800

ЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Чистить оборудование растворителем до окончания жизнеспособности.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкции на этикетке. Для получения подробной информации следует обратиться к Листам Безопасности SDS 311/EN.
Отвечает требованиям Национальных Нормативных Документов в области Охраны Труда.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в проветриваемом помещении, избегая попадания прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +30°C.

ГАРАНТИЯ

В закрытой упаковке срок хранения один год с даты изготовления.